

"UM NOME FORTE EM PRODUTOS DE QUALIDADE"

detron

Detron Comércio de Instrumentação e Conexões Ltda
Rua Francisco Rebelo, 620 - V. Califórnia - São Paulo - SP CEP:
03212-000 Fone: (11) 2084-7733 Fax: (11) 2917-1310
Site: www.detrone.com.br e-mail: detrone@detrone.com.br



TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM COSTURA CONFORME ASTM A269, ACABAMENTO CONFORME ASTM A450 E ASME B31.3 (fornecidos em barras de 6 metros)

CÓDIGO DETRON	DIÂMETRO EXTERNO mm	ACABAMENTO SUPERFICIAL	ESPESSURA DE PAREDE mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI à 38°C	DUREZA	GRAU 316L
8011-060100IPMO	6,00	POLIDO	1,00	5514	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-060124IPMO	6,00	POLIDO	1,24	6837	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-064089IPMO	6,35 (1/4")	POLIDO	0,89	4542	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-064124IPMO	6,35 (1/4")	POLIDO	1,24	6611	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-080100IPMO	8,00	POLIDO	1,00	4003	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-095089IPMO	9,53 (3/8")	POLIDO	0,89	2920	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-095124IPMO	9,53 (3/8")	POLIDO	1,24	4184	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-100100IPMO	10,00	POLIDO	1,00	3142	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-120100IPMO	12,00	POLIDO	1,00	2586	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-120124IPMO	12,00	POLIDO	1,24	3206	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-120165IPMO	12,00	POLIDO	1,65	4266	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-127089IPMO	12,70 (1/2")	POLIDO	0,89	2154	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-127124IPMO	12,70 (1/2")	POLIDO	1,24	3063	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-127165IPMO	12,70 (1/2")	POLIDO	1,65	4177	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-190124IPMO	19,05 (3/4")	POLIDO	1,24	1970	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-190277IPMO	19,05 (3/4")	POLIDO	2,77	4731	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-254300IPMO	25,4 (1")	POLIDO	3,00	3763	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-381478IPMO	38,1 (1.1/2")	POLIDO	4,78	4990	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio
8011-508478IPMO	50,8 (2")	POLIDO	4,78	3701	< 80 HRB	Mín.2,5% Molibdênio

